



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



19,00 e 12,50	$\pm 7\%$
9,50 e 4,80	$\pm 5\%$
2,00 e 0,42	$\pm 4\%$
0,18	$\pm 3\%$
0,074	$\pm 2\%$
Teor de asfalto	$\pm 0,3\%$

1.4.1 Equipamento

- Veículos para transporte de agregados, desde a jazida;
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteira 105HP;
- Caminhão basculante trucado 230CV inclusive caçamba metálica;
- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, 125HP;
- Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada 85CV;
- Rolo compactador de pneus, estático, 110HP;

1.4.2 Processo Executivo

Sobre a base existente de pavimento asfáltico, depois de executada a varredura e pintura ligante, a mistura será distribuída com vibroacabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado para conformá-la aos alinhamentos, perfis e seções transversais de projeto. A temperatura de aplicação da mistura no momento de aplicação não deverá ser inferior a:

No caso de cimento asfáltico, 125 °C;

O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da mistura de forma contínua e uniforme.